

Anexo III

Medidas de rugosidad



Medida de la rugosidad en μm :

COBRE		MEDIDA (μm)			PROMEDIO (μm)
		1	2	3	
Micro	Ra	0,08	0,09	0,09	0,08666667
	Rt	0,67	0,64	0,71	0,67333333
Nano equiaxial	Ra	0,08	0,09	0,1	0,09
	Rt	0,66	0,88	1,39	0,97666667
Nano equiaxial/direccional	Ra	0,11	0,12	0,12	0,11666667
	Rt	0,98	1,15	1,16	1,09666667
Nano direccional	Ra	0,08	0,06	0,07	0,07
	Rt	0,73	0,57	0,65	0,65